



TECNI-FLEX



Descripción

Es un adhesivo en polvo cementicio, con características especiales en tiempo abierto y resistencia adhesiva a la tracción luego de inmersión en agua. Su presentación es en bolsa plástica de 25 kg.

Usos

en instalación de todo tipo de revestimientos cerámicos. Es ideal para la instalación de revestimientos en fachadas, piscinas y fuentes. Paredes y fachadas de gran altura.

Presenta tiempo abierto extendido, excelente trabajabilidad, facilidad de aplicación y permite hacer correcciones fácilmente. Viene listo para usar, no requiere mezclas. Solo requiere que se le agregue la cantidad de agua recomendada. Contiene aditivos tipo látex que le dan altísima adherencia, flexibilidad y resistencia a cambios térmicos, humedad y calor. además, presenta un excelente comportamiento.

Puede ser aplicado sobre pisos, muros y fachadas en zonas interiores y exteriores.

Especializado para instalaciones exigentes tales como la instalación de gres porcelánico y revestimientos poco porosos, piedras naturales y mármol, es ideal para instalación de cerámica en piscinas y zonas húmedas.

Preparación de la superficie o soporte

Verifique que la superficie se encuentre estructuralmente sólida y firme, totalmente fraguada, libre de fisuras activas o partes sueltas, sin polvo, grasa y aceites, residuos de estuco, pintura lechada de cemento.

Preparación de la Mezcla

Use aproximadamente 6.5 partes de pegante por 2 partes de agua limpia. Agregue el producto al agua de forma gradual y mezcle hasta obtener una pasta o mezcla homogénea y sin grumos. Para garantizar estas condiciones en la mezcla y evitar excesos de agua se recomienda el uso de mezcladora mecánica rubí mix 9BL.

El espesor total de aplicación no debe ser mayor de 5mm.





TECNI-FLEX



1. Datos de Empaque y Preparación

- Color del Producto Seco: Los colores disponibles son Gris o Blanco.
- Presentación Comercial: El producto se vende en bultos de 25 kg.
- Líquido de Mezcla: Se utiliza Agua. Se debe añadir agua hasta alcanzar una consistencia cremosa, usando aproximadamente 6 punto 5 partes de producto por 2 partes de agua.
- Tiempo de Reposo de la Mezcla: De 5 a 10 minutos.
- Duración de la Mezcla en el Balde: 3 horas.

2. Tiempos de Fraguado y Puesta en Servicio

- Tiempo Mínimo para Emboquillar Fraguado: Mínimo 24 horas.
- Tiempo Mínimo para Tránsito Liviano: 24 horas.
- Puesta en Servicio Curado Total: 10 días.

3. Consumo Aproximado Rendimiento por Metro Cuadrado

El consumo del producto se mide en kilogramos por metro cuadrado y varía según el tamaño del revestimiento y la llana utilizada:

- Para revestimientos de hasta 30 cm por 30 cm: Se recomienda una llana de 10 mm por 10 mm o 6 mm por 10 mm. El consumo aproximado es de 5 punto 0 kg/m².
- Para revestimientos mayores a 30 cm por 30 cm: Se recomienda una llana de 10 mm por 10 mm o 12 mm por 12 mm. El consumo aproximado es de 7 punto 0 kg/m².

Precauciones y limitaciones

La superficie a enchapar debe estar estructuralmente sólida plana bien fraguada, libre de grietas activas limpia libre de polvo. No instalar ningún tipo de revestimiento cuando la temperatura de la superficie este inferior a 4 °C. o superior a 35° C. El agua, los recipientes y las herramientas de trabajo deben estar limpias. Nunca use agua de mar. No remoje los revestimientos. El consumo real del





TECNI-FLEX



producto depende del estado de la superficie sobre la cual se aplique, su textura y nivelación.

Medidas de seguridad

Manténgase fuera del alcance de los niños evite el contacto del producto con la piel y los ojos así la manipulación en áreas cerradas. No ingiera ni inhale.

Durante la manipulación del producto se recomienda el uso de protección respiratoria certificada, guantes, mangas protectoras para la piel o camisa de manga larga y gafas. Este producto no es inflamable.

El producto tiene vida útil de 12 meses a partir de su fabricación, conservado en ambientes secos y en su empaque original.

