



TECNI-PLUS



Descripción

TECNI-PLUS Cerámico es un adhesivo cementicio formulado para la instalación económica y eficiente de baldosas cerámicas y gres en formatos estándar. Es un producto confiable, diseñado para aplicaciones donde se requiere una fijación segura en materiales con absorción media a alta.

El adhesivo se prepara fácilmente solo con la adición de agua, produciendo una pasta homogénea y manejable. Es la solución ideal para proyectos residenciales y comerciales ligeros que involucren enchapes interiores en pisos y muros.

Preparación de la Superficie.

Antes de enchapar, la superficie debe estar totalmente libre de toda suciedad, grasa, pinturas y selladores. Se recomienda que la superficie sobre la cual se practicará la instalación esté completamente limpia y estable.

Preparación de la Mezcla y Tiempos de Trabajo

La mezcla se realiza agregando 1 parte de agua por 4 de TECNI-PLUS Cerámico.

La mezcla se realiza agregando 1 parte de agua por 4 de TECNI-PLUS Cerámico. Es fundamental que se logre una pasta homogénea, libre de grumos y sin aire. Se debe dejar reposar la mezcla por 5 minutos y mezclarla nuevamente antes de la aplicación.

El instalador debe extender solo la cantidad de mezcla que pueda cubrir en 15 minutos aproximadamente, asegurando que el adhesivo no seque antes de la colocación de las baldosas.

Procedimiento de Instalación

La aplicación debe realizarse con la llana dentada adecuada, inclinándola a 45 grados. Las baldosas deben asentarse inmediatamente después de la aplicación del pegamento, frotándolas, moviéndolas y golpeándolas suavemente con un mazo de caucho.

Después de la colocación, se debe retirar el pegante de las ranuras y limpiar los residuos de la superficie con una esponja húmeda.

Puesta en Servicio (Emboquillado)





TECNI-PLUS



El emboquillado (relleno de juntas) puede realizarse 24 horas después de la colocación del revestimiento.

Rendimientos Prácticos (Consumo Aproximado)

El consumo estimado de TECNI-PLUS Cerámico varía según el formato de la pieza y la llana utilizada:

- Para formatos pequeños como 11 x 11 cm, utilizando una llana de 4 x 4 mm, el consumo promedio es de 2.0 Kg por metro cuadrado.
- Para formatos de 20 x 20 cm, se utiliza una llana de 6 x 6 mm o 6 x 10 mm, y el consumo se estima en 3.0 Kg por metro cuadrado.
- Para baldosas de 30 x 30 cm, la llana recomendada es de 10 x 10 mm, con un consumo promedio de 4.0 Kg por metro cuadrado.
- Finalmente, en formatos más grandes como 40 x 40 cm, se requiere una llana de 12 x 12 mm, lo que resulta en un consumo más alto de 6.0 Kg por metro cuadrado.

Medidas de seguridad

El adhesivo es un producto cementicio. Evite el contacto con la piel y los ojos durante la manipulación y aplicación. Manipulación y Protección:

- Utilice siempre guantes de caucho y gafas de protección para protegerse del contacto directo con el polvo y la mezcla húmeda.
- En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua limpia por al menos 20 minutos y busque atención médica si la irritación persiste.

Almacenamiento Seguro:

- Mantenga el producto en su empaque original, cerrado, en un lugar fresco y seco, alejado de la humedad.
- Importante: Manténgase fuera del alcance de los niños.

