



FIJA-CER



Descripción

FIJA-CER es un aditivo en polvo fabricado por TECNI-PEGA C&P que se añade a un mortero convencional (mezcla de arena y cemento) para mejorar sus condiciones de fraguado y manejabilidad durante la instalación de pisos y paredes.

El uso de FIJA-CER garantiza una mejor adhesión de la mezcla tradicional para la colocación de baldosas y cerámicas.

II. Rendimiento x Bolsa (Consumo Aproximado)

El rendimiento de la mezcla preparada con FIJA-CER varía según el formato de la baldosa que se utilice. Los valores son aproximados y corresponden a la mezcla de FIJA-CER con cemento y arena preparada en obra:

- Para formatos de 11 x 11 cm, el rendimiento por bolsa es de 25 metros cuadrados, utilizando una llana de 4 x 4 mm.
- Para formatos de 20 x 20 cm, el rendimiento por bolsa es de 23 metros cuadrados, utilizando una llana de 6 x 6

6 x 6 mm o 6 x 10 mm.

- Para formatos de 30 x 30 cm, el rendimiento por bolsa es de 20 metros cuadrados, utilizando una llana de 10 x 6 mm o 6 x 10 mm.
- Para formatos de 40 x 40 cm, el rendimiento por bolsa es de 15 metros cuadrados, utilizando una llana de 12 x 12 mm.

Preparación de la Mezcla

La preparación del mortero con FIJA-CER se realiza en los siguientes pasos:

1. Mezcle un bulto de cemento de 50 kilos con una bolsa de FIJA-CER de 2 kilos hasta que desaparezca el tono rojizo.
2. A esta mezcla de FIJA-CER más cemento, adicione 100 kg de arena limpia y mezcle hasta obtener un color homogéneo.
3. Adicione agua limpia hasta obtener una pasta de consistencia libre de grumos.





FIJA-CER



4. Extienda la mezcla con el instrumento adecuado, utilizando la llana dentada adecuada e inclinándola a 45 grados.

5. Asiente las baldosas, fijándolas con un martillo de goma.

6. Retire los residuos de pegante con una esponja húmeda y después de 24 horas realice el emboquillado con MAX COLOR BOQUILLA DE TECNI-PEGA.

En obra, el tiempo de vida de la mezcla depende de las condiciones ambientales (temperatura, humedad relativa, velocidad del viento) y el cemento y arena utilizados.

Precauciones y Notas de Aplicación

- La superficie a enchapar debe estar nivelada y libre de polvo, grasa, aceites y en general de toda suciedad.
- El tiempo de trabajabilidad de la mezcla es de aproximadamente dos horas. Después de este tiempo no se debe agregar más agua para obtener la misma consistencia.
- Utilice el producto FIJA-CER con la llana dentada adecuada.
- Realice el emboquillado con boquilla.
- No mezclar con otros productos.

